

## Ficha técnica

COLECCIÓN		CLASSICS	BAMBOO	MANOUR HOUSE, ROYAL	VICTORIA, KENTUCKY, FINELINE	PREMIUM PLANK
Construcción		1 Lama 3 Lamas 3 PLY - Piso de 3 capas Cantos rectos	Bamboo 3 PLY - Piso de 3 capas Cantos rectos Capa de desgaste solida 4 lados micro-biselados	Plank 3 PLY - Piso de 3 capas Multi PLY - parquet de construcción multicapa 2 lados biselados	Plank Fineline 3 PLY - Piso de 3 capas 2 lados biselados 4 lados micro-biselados 4 lados biselados Cantos rectos	Plank 3 PLY - Piso de 3 capas 2 lados micro biselado
Instalación WICLOC sin cola	Si/No	Si (algunos Loc&Fold o Fold&Click)	Si (algunos Loc&Fold)	Si (algunos artículos Manor House y Royal Selection - Machihembrado)	Si	No
Fabricado según la norma	Norma	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Espesor total	mm	13,5; 14; 15	14; 15	14; 22	15	20
Capa de desgaste	mm	3; 3,2; 3,5; 4	4; solida	3; 6	3,5; 4	6
Dimensiones Largo x Ancho	mm	1860x148 2190x138 2190x190 2200x206	1830x135 1900x189	1860x189 2200x260	1830x189 1900x190 2200x189	2200x260
Certificado por el FSC		No	No	FSC 100%	FSC 100% (excepto Colección Fineline)	FSC 100%
Especies (dureza)	Brinell (N/mm <sup>2</sup> )	Hevea (32), Oak (38), Merbau (40), Walnut (26), Ash (32), Beech (34), Iroko (33), Jatoba (60), Maple (38)	Bamboo (34)	Oak (38) Ash (32)	Oak (38) Maple (32)	Oak (38)
Resistencia al fuego (EN 13501-1)	Clase	Dfl - s1	Dfl - s1	22/6mm: Oak Cfl - s1; Ash Dfl - s1 14/3mm: Dfl - s1	Dfl - s1	Cfl - s1
Resistencia a la transmisión del calor	m <sup>2</sup> K/W	0,10	0,12	14/3 mm: 0,115 22/6 mm: 0,165	15/4mm: 0,115	0,117
Contenido de humedad	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Diferencia de altura entre tablas después de la instalación	mm	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Acabado superficial	Tipo	Barniz UV Aceite oxidante	Barniz UV	Aceite oxidante	Barniz UV Aceite y tinta UV Aceite oxidante Aceite UV	Aceite UV
Emisión de formaldehído	Clase	E1	E1	E1	E1	E1