



Bona Sportive Finish

Bona[®]



Bona Sportive Finish

El Acabado Bona Sportive es un acabado acuoso 100% poliuretano de 2 componentes para el tratamiento de suelos deportivos de madera, tanto específicos como multiusos.



Características

- 100% poliuretano
- Elevada resistencia al desgaste y rayadura
- Ofrece una resistencia química muy buena
- En conformidad con la norma DIN 18 032:2 de resistencia al deslizamiento
- En conformidad con la norma UNE 41958 IN 2000 de resistencia al deslizamiento
- Clasificación Bfl – S1 de reacción al fuego, norma UNE EN 13501-1:2002

Datos Técnicos

Tipo de acabado:	Acabado acuoso 100% poliuretano de 2 componentes
Contenido sólido:	Aprox. 32%
Viscosidad:	Aprox. 17 seg. (25°C, FC4)
Valor pH:	Aprox. 8
Resistencia al desgaste:	Aprox. 5 mg/100 giros (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Brillo: aprox. 90, Mate: aprox. 20
Tasa de mezcla:	4% Endurecedor Bona Sportive (40 ml: 1litro acabado)
Tiempo de secado:	2½–3 horas a 20°C/60% HR
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona o Aplicador Bona
Tasa de aplicación:	8–10 m ² /litro (120–100g/m ²) por capa
Seguridad:	Acabado: No clasificado Endurecedor: Clasificado (ver Hoja de Datos de Seguridad)
Tiempo de conservación:	1 año desde la fecha de producción en el envase original cerrado
Almacenamiento/Transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C o superior a +25°C durante el almacenamiento y transporte
Eliminación:	Los residuos y envases vacíos deben manejarse de acuerdo con los reglamentos locales.
Tamaño del paquete:	2 x 10 litros + 2 x Endurecedor Sportive (24 cajas por palet)