



Productos destacados

Bona Traffic HD

Protección extrema en suelos muy transitados



Desde 1998 BonaTraffic ha superado en rendimiento a cualquier otro acabado gracias a su destacada durabilidad en suelos con un tráfico intenso, donde es necesario un **rendimiento máximo**.

Bona Traffic HD va más allá del rendimiento ofreciendo una **resistencia** a los arañazos, marcas de arrastre de zapatos, productos químicos **muy superior**. ¡Tan solo **24 horas** después de su aplicación!

Durabilidad extrema, que le otorga un increíble resultado de larga duración.



DESCRIPCIÓN

Se trata de un nuevo barniz al agua 100% de poliuretano , de 2 componentes. Pensado para el tratamiento de suelos de madera de áreas comerciales o allá donde se exija una **resistencia máxima** al desgaste.

Utiliza una nueva tecnología avanzada de polimeros y se ha desarrollado con el objetivo de obtener unos resultados sostenibles tanto para el suelo como para el medio ambiente manteniendo su resistencia frente a arañazos, marcas de zapatos y productos químicos.

Destacamos su fórmula de color neutro que no amarillea.

Tiene un nivel de COVs inferior al 4% y una emisión de olores muy reducida. Además **ha obtenido todas las certificaciones medioambientales**; DIBt, Emicode, EC 1-R, A+...

LO MÁS DESTACADO

- * Extraordinaria durabilidad
- * Rápido secado y endurecimiento (listo para usar en 24 horas)
- * COVs / compuestos orgánicos volátiles) reducido; menos de 5%
- * Emisión de olores extremadamente reducida
- * Fórmula de color que no amarillea
- * Certificación DIBt (entre otras)
- * Fricción adecuada para suelos deportivos (cumple normativa)



Productos destacados

Bona Traffic HD

DATOS TÉCNICOS

Tipo de barniz:	Barniz al agua de poliuretano de 2-componentes
Contenido en Sólidos:	~32%
COV:	máx. 52 g/litro (endurecedor incluido)
Resistencia al desgaste:	1-2 mg/100 revoluciones (SIS 923509)
Brillo (a 60°):	Satinado40-45%, Mate20-25%, Extra Mate ~10%
Cantidades de la mezcla:	1 parte de endurecedor Traffic HDHardener a 1 Litro de Bona Traffic HD (8 Vol%)
Duración de la mezcla:	4 horas a 20°C (menos si la temperatura es mayor)
Disolución:	En caso necesario, diluir con un 4% de retardante Bona Retarder para lograr un mayor tiempo abierto.
Tiempo de secado, hasta:	<ul style="list-style-type: none">- Listo para el lijado / volver a barnizar: de 2 a 3horas*- Pleno uso: 24 horas *- Posibilidad de cubrir: 3 días** <p>* En condiciones climáticas normales, a 20°C/60% H.R.</p> <p>** en caso de haber combinado el producto con Bona Create o Bona Prime Deep se debe dejar secar el suelo durante 7 días en condiciones óptimas antes de cubrir.</p>
Herramientas de aplicación:	Rodillo Bona
Rendimiento:	De 8 a 10 m ² /litro (de 120 a 100g/m ²) por capa
Seguridad:	Barniz: Sin clasificar Endurecedor: Clasificado (consulte la Ficha de Seguridad)
Limpieza:	Elimine de las herramientas todo el exceso de material antes de efectuar su limpieza con una cantidad mínima de agua. El material seco se puede eliminar con acetona.
Caducidad:	1 año desde la fecha de producción en su envase original sin abrir
Almacenaje/ transporte:	La temperatura no debe ser inferior a +5°C ni superior a +25°C durante el almacenaje y el transporte.

ACABADOS DISPONIBLES:

- Satinado
- Mate
- Extra-mate