

HAYA MACIZA



Especie implantada en el centro de Europa y en el oeste de Asia.

De color blanco o amarillo claro, la madera de albura no se diferencia del duramen. Los radios leñosos son visibles y aparecen en forma de rayas muy finas y decorativas. El grano es fino y la fibra puede ser recta u ondulada.

Seca bien al aire pero se recomienda secarlo en cámara a bajas temperaturas. El arce secado lentamente se comercializa bajo la denominación de "arce envejecido".

Maera semidura, no presenta problemas de encolado, clavado, atornillado y acabado. Curva muy bien el vapor.

Impregnable tanto el duramen como la albura.

Presenta buenas aptitudes para la obtención de chapa mediante corte a la plana.

Se utiliza en chapa para recubrimientos decorativos y suelos de tarima flotante.

LAMAS



Medidas: 20×150 mm.

Sometida a la acción de vapor de agua a (90-100)°C durante 1 a 2 horas, tomando un tono rosado o rojizo, de esta forma se reduce su nerviosidad.