



MASSARANDUBA MACIZA



Especie distribuida por América central y sur y especialmente en toda la franja amazónica.

Duramen rojo-rosado uniforme oscureciendo con el tiempo; albura diferenciada con un color beige-acastañado. Textura media uniforme; grano derecho; superficie lisa al tacto. La durabilidad natural de esta madera en ensayos de laboratorio, da un resultado de resistencia moderado-alto.

Madera muy pesada (1050 Kg./m³ al 15% de humedad). Contracción tangencial 10,1% y radial 6,1%. El secado es lento debido a su alta densidad y se recomiendan herramientas de diamante para su serrado en máquina. Por sus excelentes cualidades de resistencia y densidad al ser muy pesada, presenta una buena durabilidad natural e indicada para construcciones de estructuras externas.

Presenta numerosas aplicaciones como traviesas, postes, estacas, vigas, tarimas y parquet, tarimas para exterior, etc.

LAMAS

massaranduba maciza

Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.