

# SUCUPIRA MACIZA



Madera que se encuentra en la zona tropical de América del Sur.

El color de la madera varía del pardo oscuro al pardo rojizo y la albura es blanco-gris o blanco-amarillo. Puede presentar finas estrías de color más claro. La madera de albura está claramente diferenciada y en la madera en rollo ocupa un espesor de 1 a 2 cm. Madera Pesada con una densidad de 940 Kg./m<sup>3</sup> al 15% de humedad. La fibra puede ser recta o entrelazada. El grano es medio.

El mecanizado presenta dificultades debido a su dureza y a la presencia de fibra entrelazada y requiere ser trabajada con máquinas de gran potencia y herramientas de corte de alta calidad.

La madera está clasificada con una buena resistencia frente a la acción de los hongos y de los insectos, con muy buena resistencia a las termitas atacable por los xilófagos marinos.

Por sus cualidades y propiedades físico-mecánicas altas, puede ser utilizada para vigas, muebles, chapas decorativas, piezas torneadas, suelos de interior y exterior, traviesas, etc.

## LAMAS



Medidas: 20×150 mm y 21×95 mm.