

Ficha técnica

Quick-Step Exquisa

Edición	Método	Parametros	Exigencias según la norma	Valores Quick-Step
12.2011				
Características generales Grosor Anchura Longitud Lamas por paquete m ² por paquete Conexión	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552,	Con ranura en V alrededor		8,0 mm 408 mm 1224 mm 2 1,0000 m ² /paquete Uniclic Multifit
Clase de uso	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555 EXQ1556, EXQ1557	* Algunos de los métodos de prueba no son aplicables al 100%	Clase 21,22,23 & 31,32* Clase 21,22,23 & 31,32
CE	EN 14041	notified body	0380-1161	
PEFC				PEFC clasificación
EPD (Environmental Product Declaration)	ISO 14025			sobre pedido
Garantía		uso doméstico uso comercial Garantía Splash	Condiciones de la garantía en cada paquete	25 año 5 año sí
Taber - resistencia al desgaste	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555 EXQ1556, EXQ1557		* con overlay clase 32 >=4000
Clase de resistencia	EN 13329	EXQ1550, EXQ1551, EXQ1552, EXQ1553, EXQ1554, EXQ1555 EXQ1556, EXQ1557		* con overlay AC4 AC4
Hinchazón	EN 13329	después 24h de inmersión a 20 °C	18%	10 %
Aspecto general del suelo colocado	EN 13329	diferencias de altura juntas abiertas efecto teja a lo largo efecto teja a lo ancho	<=0,15mm <=0,20mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%	<=0,10 mm <=0,10 mm cóncavo<=0,50% convexo<=1,00% cóncavo<=0,15% convexo<=0,20%
Clase de impacto	EN 13329		IC2	IC2
Resistencia a los arañazos	EN 438-2, 25		Carga >= 3.0 N	5.0 N
Resistencia a las manchas	EN 13329	grupo 1,2 grupo 3	clase 5 clase 4	clase 5 clase 5
Resistencia a la luz UV	EN 13329	Referencia azul	clase 6	> 6
Cigarillos encendidos	EN 438-2, 30		clase 4	clase 5
Desplazamiento patas de muebles	EN 424	pie 0,1mm/32kg pie 3mm/100 kg pie 2mm/100 kg		sin cambio sin cambio sin cambio
Sillas de oficina de ruedas	EN 13329	25000 cycles	Type W (EN 12529)	sin cambio
Variación dimensional	ISO 24339	variación longitud y latitud		<=0,10%
Anti-stática	EN 14041	carga del cuerpo humano 23 °C y 25% humedad relativa		<=2,0kV
Resistencia anti-deslizante	EN13893			DS
Emisión formol	EN 717			E1 <0,025 ppm
Resistencia térmica	ISO 8302			0,055 m ² ·K/W
Suelo radiante		con subsuelo adecuado	Pida información específica	OK
Acústica	ISO 712/2	3mm PE Uniclic	ΔL _w = 18 dB	ΔL _w = 18 dB
Clasificación al fuego	EN 14041			C _{fl} - s ₁

Nota: Todos los valores con respecto a la superficie del panel son válidos, excluyendo la zona de los cantos de la ranura de 5mm

UNILIN bvba, division flooring - Ooigemstraat 3 - 8710 Wielsbeke - België

E-mail: technical.service@quick-step.com Tel : +32 56 67 52 37 Fax : +32 56 67 52 39